

## LAQUE SYNTHETIQUE À SECHAGE RAPIDE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

7-610 Laque Synthétique à Séchage Rapide bénéficie d'une bonne adhérence et d'une excellente brillance sur l'acier nu. Elle est particulièrement recommandée pour les machines agricoles, les engins de Travaux Publics ainsi que pour les métaux.


### SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS



Acier nu  
Apprêts 7-810, 7-820, 7-080

Ponçage  
P80-120-240 (sec)  
Voir fiches techniques correspondantes

### APPLICATION



*Rapport de mélange (en g)*

	<b>Pistolet AIRLESS</b>		<b>Pistolet TRADITIONNEL</b>	
Laque 1-610*	1000	Laque 1-610*	1000	
	250-350		250-350	

*Rapport de mélange (en volume)*


Laque 1-610*	7	Topcoat 1-610 *	7	
	2 - 3		2 - 3	

\* 1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

*Durée de vie en pot à 20 °C*

illimitée

illimitée



*Viscosité*

23-29 s AFNOR 4 à 20 °C

23-29 s AFNOR 4 à 20 °C



*Buse*

9 – 11 (0,23-0,28 mm)

1,4 - 1,7 mm

*Pression*


120-140 bar

3-4 bar

*Nombre de couches*

2

2




*Temps d'évaporation*

5-10 minutes à 20 °C

5-10 minutes à 20 °C

## APPLICATION




**Temps de séchage à 20°C :**

*Hors poussière :*

10-15 minutes

*Manipulable :*

4-5 heures



*Durcissement :*

24-48 heures

*Epaisseur conseillée :*

40-50 microns

*Recouvrable :*

Minimum 6 jours à 20°C  
Maximum 1 mois sans ponçage ou  
Minimum 1 jour à 20°C avec ajout de 10% de  
durcisseur 9-510 dans la teinte prête  
à pulvériser.

## DONNEES TECHNIQUES

**Extrait sec** (à la livraison) :

53 % (en poids)

**Densité** (à la livraison) :

995 g/l

**Rendement théorique :**

6,2 – 7 m<sup>2</sup>/l prêt à l'emploi  
Epaisseur du film sec 50µ

## NORMES D'HYGIENE ET SECURITE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour obtenir l'ensemble des informations concernant la santé, la sécurité et l'environnement, ainsi que la réglementation en matière de stockage.

Utiliser l'équipement de sécurité recommandé.

### **Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.**

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.



**SELEMIX SYSTEM** est une marque du Groupe

PPG Industries France - 10, Rue Fulgence Bienvenüe, 92238 Gennevilliers Cedex, FRANCE

Tel: 01 41 47 21 22, Fax: 01 41 47 21 25