



ISOPON P40

MASTIC FIBRE DE VERRE

Description	<p>ISOPON P40 est une pâte polyester composée de résine et de fibre de verre. Il est conçu pour la réparation de dégâts importants comme des fissures et craquelures, ainsi que des zones affectées par la rouille. Les réparations sont très résistantes et imperméables.</p> <p>Ce mastic est spécialement formulé pour une utilisation professionnelle. Ses propriétés sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Durcissement rapide.• Base solide pour la réparation des tôles.
Informations santé et sécurité	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE.</p> <p>Lire les instructions avant utilisation.</p> <p>IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
Préparation des surfaces et utilisation	<p>ISOPON P40 peut être utilisé sur les surfaces suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tôle d'acier mise à nue - poncer avec un disque abrasif P40 et dégraisser.• Ancienne peinture (sauf les acryliques thermoplastiques) - poncer jusqu'au métal avec un disque abrasif P180 et dégraisser.
Proportions de mélange	<p>100% de mastic polyester multifonction ISOPON P40, 4% de durcisseur ISOPON.</p> <p>Les proportions exactes du mélange ne sont pas critiques. Le pourcentage de durcisseur peut varier pour contrôler le temps de séchage. Ne pas ajouter trop de durcisseur, cela pourrait engendrer des problèmes d'enterrement et une perte d'adhésion.</p>
Durée de vie du mélange	Une fois le mélange effectué, 4'30 min. à 20°C, avec 4% de durcisseur.
Outils	Palette de mélange, applicateur métallique ou plastique.
Temps de séchage	De 4 à 5 minutes à 20°C. Poncer après 20 minutes.
Peinture	Le mastic ISOPON P40 peut être recouvert par la plupart des systèmes peintures incluant les 2K. Nous recommandons également l'utilisation d'un apprêt.
Codes produits	BLIS/40 - Blister 100 ml. P40/S - Boîte 250 ml. P40/BS - Sachet 300 ml.
Information VOC	La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 250g/litre. La teneur VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 100g/litre.